

## Technisches Datenblatt

### trendyPUR Nanoacryl Steinimprägnierung - gebrauchsfertig

---

#### Beschreibung:

##### trendyPUR Nanoacryl Steinimprägnierung

ist auf vielen Natur- und Betonsteinen anwendbar. Sie verhindert weitgehendst, daß Wasser, Öle und Fette vom Belag aufgenommen werden und reduziert somit die Saugfähigkeit. Somit liegen Verschmutzungen nur oberflächlich auf und die Oberfläche kann leichter gereinigt werden. Die Farbe des behandelten Belages kann dabei gering verändert werden und kann dunkler erscheinen. Wir empfehlen das Anlegen einer Probefläche auch um die Flankenhaftung zu testen. Sollte die Verwendung auf bereits verfugten Flächen vorgenommen werden, dann kann dies erst nach vollständiger Abwitterung eines evtl. vorhandenen Bindemittelfilmes erfolgen. Sollte eine Verfugung mit zementären Mörteln erfolgt sein, dann kann eine Anwendung frühestens nach 7 Tagen erfolgen.

#### Voraussetzungen:

Sauberer, staubfreier, tragfähiger, saugfähiger und trockener Belag. Außen- und Objekttemperatur >10°C, max. 25°C, trockene Witterung.

#### Verarbeitung:

Die zu behandelnden Flächen sollen vollständig trocken, sauber und frei von Verschmutzungen sein.

##### trendyPUR Nanoacryl Steinimprägnierung

mit geeignetem Pinsel, Schwamm oder Drucksprüher satt und gleichmäßig auftragen. Vermeiden Sie Pfützen- oder Tropfenbildung. Empfehlung: Zunächst in ein geeignetes Gefäß geben und mittels eines Schwammes auftragen. Bei Plattenbelägen empfiehlt sich ein Arbeiten von Platte zu Platte bzw. ein Arbeiten von Reihe zu Reihe. Einen evtl. zurück gebliebenen Überschuss aufnehmen. Damit es bei ungleich saugenden Untergründen ist dies besonders wichtig, da es sonst zu Fleckenbildung führen kann. Spritzer auf angrenzenden Materialien sind zu vermeiden oder sofort mit einem feuchten Tuch abzuwischen, damit ein sauberes Anwenden gelingt.

#### Verbrauch:

ca. 100 bis 150 ml / m<sup>2</sup> (Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und sollte am Besten durch das Anlegen einer Probefläche ermittelt werden.)

#### Nachbehandlung:

Min. 5 Stunden (bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte) nach dem Aufbringen ist die behandelte Fläche vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen zu schützen. Danach bzw. nach vollständiger Abtrocknung können die behandelten Untergründe verfugt werden.

#### Technische Daten:

pH-Wert: ca. 6

Geruch: fast geruchlos

Aussehen: transparent, leicht gelblich

Inhaltsstoffe: Hochleistungspolymere, Additive, Wasser

Begehbar: nach ca. 3 Stunden bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte

Volle Wirksamkeit: nach ca. 24 Stunden bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte

Lagerung: 6 Monate bei trockener, kühler und frostfreier Lagerung im verschlossenen Originalgebinde

#### Verpackung:

1 l Flasche oder 5 l Kanister

---

Die in diesen Unterlagen gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Leistung des Produktes steht jedoch nicht in direktem Zusammenhang mit seinen Einbau- und Anwendungsbedingungen. Den dazu von trendy ausgegebenen Verarbeitungsvorschriften und technischen Hinweisen ist unbedingt Folge zu leisten. Da die Firma trendy keinerlei Einfluss bzw. Kontrolle über die Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen, die Vorbereitung und Beschaffenheit der Oberfläche, die Untergrundbeschaffenheit, das Aufbringen des Produktes und den Produkteinsatz im Allgemeinen hat, übernimmt Sie keinerlei Garantie für die fertige Arbeit. Folglich ist die Gewährleistung von trendy auf den Ersatz eines mangelhaften Produktes vor dessen Einsatz beschränkt. Bei jeder Reklamation ist ein Kaufbeleg vorzulegen. Der Nutzer hat dafür zu sorgen, dass den Einsatzbedingungen für das Produkt Rechnung getragen wird. Er hat dazu zunächst einen Test auf 0,4 m<sup>2</sup> vorzunehmen. Der Nutzer allein trägt die mit der Anwendung verbundenen Risiken. Durch diese eingeschränkte Gewährleistung wird jede Haftung in Bezug auf indirekte, versehentliche oder spezielle Schäden ausgeschlossen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieser Produktinformation noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden, es sei denn, dass der Inhalt der Beratung von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt wird. Alle bisherigen Informationen werden mit dem Erscheinen dieses Merkblattes ungültig. Stand 10/2021. Änderungen vorbehalten.

---